



## ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΗΧΟΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΗΧΟΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΩΝ ΠΛΑΙΣΙΩΝ ΜΕ ΥΦΑΣΜΑ

### ALPHAcoustic-AP.C

Τα ηχοαπορροφητικά πλαίσια με ύφασμα **ALPHAcoustic-AP.C** για πάχος 30-50-80 mm παρουσιάζουν τα ακόλουθα χαρακτηριστικά ηχοαπορρόφησης σύμφωνα με το ISO 354:1993 και το ISO 11654:1997



Μετρήθησα σε εργαστηριακό θάλαμο αντήχησης σύμφωνα με το ISO 354:1993

Υπολογισμός του “πρακτικού” συντελεστή ηχοαπορρόφησης σύμφωνα με ISO 11654:1997

Πάχος (mm)	Σταθμισμένος συντελεστής ηχοαπορρόφησης $\alpha_w$	Κλάση Ηχοαπορρόφησης
30	0.6 (HL)	C
50	1	A
80	1	A